IDP IMPRIMACIÓN ACTIVADORA

Imprimación activadora para sistemas de impermeabilización

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F01 · Preparación, imprimación y regularización	Imprimación o activación	Fuente técnica validada

01 Descripción y función

IDP Imprimación Activadora es una imprimación activadora para sistemas de impermeabilización que mejora la adherencia de poliuretanos y poliureas de aplicación en frío sobre superficies difíciles, lisas o poco absorbentes. No forma una película visible. Deposita un promotor de adherencia y debe recubrirse dentro de la ventana indicada.

CRITERIO DE SELECCIÓN	La idoneidad final depende del soporte, la preparación, la configuración del sistema, la exposición, las condiciones de obra y la prestación requerida. Validar siempre la solución completa antes de ejecutar.

02 Aplicaciones, ventajas y prestaciones verificadas

- Gresite, rasilla, terrazo, mármol y azulejo.
- Plásticos compatibles.
- Hormigón muy pulido, gastado o sin porosidad.
- Revestimientos antiguos de resina epoxi o acrílica muy desgastados.
- Puente de adherencia para impermeabilizantes, pavimentos y adhesivos de poliuretano.

03 Soportes y aplicaciones

- Gresite, rasilla, terrazo, mármol y azulejo.
- Plásticos compatibles.
- Hormigón muy pulido, gastado o sin porosidad.
- Cristal.
- Revestimientos antiguos de resina epoxi o acrílica muy desgastados.
- Puente de adherencia para impermeabilizantes, pavimentos y adhesivos de poliuretano.

04 Certificación declarada

Evaluación Técnica Europea 16/149 según ETAG 033 y marcado CE, conforme a la referencia de la ficha de origen.

05 Datos del producto antes de la aplicación

Propiedad	Valor
Identidad química	Disolución de aditivo promotor de adherencia
Estado físico	Líquido incoloro
Presentación	3,8 y 19,5 kg
Contenido en sólidos	1 %
Punto de inflamación	12 °C
Densidad	0,78 g/cm3 a 20 °C
Viscosidad	3 mPa·s
VOC	860 g/L
Almacenamiento	10-30 °C, protegido de humedad y calor
Caducidad	9 meses desde fabricación

06 Requisitos del soporte

El soporte debe estar firme, seco, limpio y libre de materiales sueltos, aceites, grasas y suciedad. La imprimación no compensa un soporte sin cohesión o contaminado.

07 Preparación

Cuando resulte posible, lijar o rayar ligeramente las superficies muy lisas para aumentar la fricción. En asfaltos u otros soportes dudosos, realizar una prueba previa en una zona reducida.

08 Homogeneización

El producto no necesita agitación. No añadir otros productos ni mezclarlo con el recubrimiento posterior.

09 Aplicación y consumo

Parámetro	Indicación
Método	Brocha, rodillo o pulverización
Consumo	50-100 g/m2
Aspecto aplicado	Sin película ni cambio visible de color
Exceso	Retirar y uniformizar; una cantidad excesiva no mejora la adherencia
Reaplicación	No necesaria

10 Secado y recubrimiento

La evaporación del disolvente se produce aproximadamente en 30 minutos, según las condiciones ambientales. Aplicar el revestimiento posterior después de 1 hora y no más tarde de 2-3 horas.

11 Compatibilidad

Indicada para poliuretanos mono y bicomponentes de curado por humedad y para poliureas de aplicación en frío. Verificar siempre la compatibilidad del sistema IDP concreto y realizar una prueba previa cuando el soporte sea desconocido.

12 Limpieza

Limpiar inmediatamente las herramientas con un limpiador IDP compatible. Utilizar rodillos limpios o nuevos para evitar la contaminación de aplicaciones posteriores.

13 Seguridad y medio ambiente

La ficha de origen declara disolvente inflamable. Consultar la HDS vigente, asegurar ventilación, evitar fuentes de ignición y emplear los equipos de protección prescritos. No se incorporan pictogramas, indicaciones H/P ni UFI sin una HDS vigente. Los envases vacíos deben gestionarse con las mismas precauciones que los llenos y entregarse a un gestor autorizado.

14 Información complementaria

Datos adaptados a partir de la ficha técnica de origen con revisión de 29/07/2026. Antes de aplicar deben comprobarse la idoneidad del sistema, el soporte, las condiciones ambientales y la documentación técnica y de seguridad vigentes. Se recomiendan pruebas previas in situ. La aplicación y el uso final quedan bajo la responsabilidad del aplicador.

15 Integración con sistemas IDP

No hay una relación de sistema publicada en el registro actual. La compatibilidad debe confirmarse antes de prescribir o aplicar el producto.

16 Control de ejecución y limitaciones

Antes de la aplicación, comprobar la identificación del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicación indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua, disolventes, pigmentos o cargas salvo autorización expresa en la documentación técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL	Registrar soporte, humedad, temperatura, punto de rocío cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y observaciones de la aplicación.

17 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado. Utilizar los equipos de protección indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentación técnica trazable y deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripción definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.

99 Compromisos institucionales de IDP

BUILD UP	IDP COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL	EMPRESAS #PorElClima	SME Climate Hub COMMITTED 2026	MEMBER

Estos distintivos identifican compromisos corporativos de IDP y no certifican por sí mismos las prestaciones del producto.