

IDP FLOOR PU 30 FLEX ASF

Sistema constructivo IDP

IDP Floor PU 30 Flex ASF

Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para sistema flexible - PU 30 Flex ASF

DESCRIPCIÓN

Sistema bicomponente autonivelante 100% sólidos a base de resinas de poliuretano, pigmentado, con acabado liso para la protección de superficies y pavimentos de asfalto.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor PU 30 Flex ASF es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos de asfalto en locales industriales, almacenes, estacionamientos, talleres, clínicas, hospitales, etc., que requieran un acabado liso y con mayor tolerancia a movimientos y fisuras que los sistemas.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Flexibilidad y puenteo de fisuras
- Tráfico ligero o medio



CONSUMO DEL SISTEMA

4,97 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Resina autonivelante flexible de poliuretano Resina autonivelante flexible de poliuretano FICHA TÉCNICA VINCULADA · DOCUMENTO CONTROLADO	1- 1,5 kg/m²
Recubrimiento Superficial	IDP Resina autonivelante flexible de poliuretano Resina autonivelante flexible de poliuretano FICHA TÉCNICA VINCULADA · DOCUMENTO CONTROLADO	3 kg/m²
Sellado El Sistema	IDP Impertrans ECO Acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5 kg/m²
Sellado El Sistema	IDP Impertrans ECO Acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,2-0,25 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1

IDP Resina autonivelante flexible de poliuretano

Resina autonivelante flexible de poliuretano

CAPA DEL SISTEMA

Documento controlado · fuente exacta pendiente

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA TÉCNICA PDF

2

IDP Impertrans ECO

Acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

VER PRODUCTO

ABRIR FICHA TÉCNICA PDF

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor PU 30 Flex ASF · Autonivelante de poliuretano flexible para asfalto

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de autonivelante de poliuretano flexible para asfalto mediante el sistema IDP Floor PU 30 Flex ASF, sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para sistema flexible - pu 30 flex asf, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor PU 30 Flex ASF es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos de asfalto en locales industriales, almacenes, estacionamientos, talleres, clínicas, hospitales, etc., que requieran un acabado liso y con mayor tolerancia a movimientos y fisuras que los sistemas.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Resina autonivelante flexible de poliuretano, resina autonivelante flexible de poliuretano, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1- 1,5 kg/m².
- 2 Recubrimiento Superficial: aplicación de IDP Resina autonivelante flexible de poliuretano, resina autonivelante flexible de poliuretano, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 3 kg/m².
- 3 Sellado El Sistema: aplicación de IDP Impertrans ECO, acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².
- 4 Sellado El Sistema: aplicación de IDP Impertrans ECO, acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,2-0,25 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

4,97 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.