

# IDP FLOOR

## PU 40 DECO EXT PEATONAL VEHICULAR

Sistema constructivo IDP

### IDP Floor PU 40 Deco Ext Peatonal Vehicular

Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para acabado decorativo - PU 40 Deco Ext Peatonal Vehicular

#### DESCRIPCIÓN

Sistema de moqueta de piedra de uno y dos componentes a base de dos capas de resinas de poliuretano con acabado alifático para la protección de superficies y pavimentos de hormigón.

#### APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor PU 40 DECO EXT es una opción ideal para cubrir pavimentos en diferentes tipos de proyectos como diseño, cines, decoración de jardines, locales comerciales, terrazas y balcones, alrededor de piscinas, estacionamientos, etc.

#### VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Antideslizamiento e higiene
- Acabado decorativo



#### CONSUMO DEL SISTEMA

55,47 kg/m² total orientativo

## PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

|             |                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Imprimación | <b>IDP Epoxy 100</b><br>Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos<br><a href="#">FICHA TÉCNICA VINCULADA</a>                                   | 0,5 - 0,6 kg/m² |
| Capa Base   | <b>IDP Stonebinder 1K HV</b><br>Ligante de poliuretano alifático monocomponente para pavimentos de árido<br><a href="#">FICHA TÉCNICA VINCULADA</a>               | 1-2 kg/m²       |
| Capa Base   | <b>IDP Stonebinder 1K HV</b><br>Ligante de poliuretano alifático monocomponente para pavimentos de árido<br><a href="#">FICHA TÉCNICA VINCULADA</a>               | 0,92 kg/m²      |
| Capa Base   | <b>Mármol IDP triturado</b><br>Material de obra sin ficha técnica IDP                                                                                             | 17 kg/m²        |
| Capa Base   | <b>IDP Stonebinder 2K UV</b><br>Ligante de poliuretano alifático bicomponente resistente a UV para pavimentos de árido<br><a href="#">FICHA TÉCNICA VINCULADA</a> | 1-2 kg/m²       |
| Capa Base   | <b>Mármol IDP triturado 1:1 granulometría 1-3 3-6</b><br>Material de obra sin ficha técnica IDP                                                                   | 34 kg/m²        |

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

## PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

**1****IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

**CAPA DEL SISTEMA**

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Stonebinder 1K HV**

Ligante de poliuretano alifático monocomponente para pavimentos de árido

**CAPA DEL SISTEMA**

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP Stonebinder 2K UV**

Ligante de poliuretano alifático bicomponente resistente a UV para pavimentos de árido

**CAPA DEL SISTEMA**

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 3 productos con ficha vinculada; 2 materiales de obra sin ficha IDP; 0 referencias pendientes de equivalencia exacta.

## PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor PU 40 Deco Ext Peatonal Vehicular · Moqueta de piedra de poliuretano alifático

### ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

### OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de moqueta de piedra de poliuretano alifático mediante el sistema IDP Floor PU 40 Deco Ext Peatonal Vehicular, sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para acabado decorativo - pu 40 deco ext peatonal vehicular, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor PU 40 DECO EXT es una opción ideal para cubrir pavimentos en diferentes tipos de proyectos como diseño, cines, decoración de jardines, locales comerciales, terrazas y balcones, alrededor de piscinas, estacionamientos, etc.

### SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

### EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 0,5 - 0,6 kg/m².
- 2 Capa Base: aplicación de IDP Stonebinder 1K HV, ligante de poliuretano alifático monocomponente para pavimentos de árido, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1-2 kg/m².
- 3 Capa Base: aplicación de IDP Stonebinder 1K HV, ligante de poliuretano alifático monocomponente para pavimentos de árido, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,92 kg/m².
- 4 Capa Base: aplicación de Mármol IDP triturado, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 17 kg/m².
- 5 Capa Base: aplicación de IDP Stonebinder 2K UV, ligante de poliuretano alifático bicomponente resistente a uv para pavimentos de árido, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1-2 kg/m².
- 6 Capa Base: aplicación de Mármol IDP triturado 1:1 granulometría 1-3 3-6, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 34 kg/m².

### CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

55,47 kg/m² total orientativo

### PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

### CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.