

IDP FLOOR PUA H 30 PARK

Sistema constructivo IDP

IDP Floor PUA H 30 Park

Sistema técnico para pavimento continuo de poliurea para aparcamiento y tráfico rodado - PUA H 30 Park

DESCRIPCIÓN

Sistema a base de resinas de poliurea aromática bicomponente, con recubrimiento poliaspártico bicomponente 100% sólidos sobre un alifático pigmentado con acabado liso o antideslizante.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor PUA H 30 PARK es una opción ideal para cubrir estacionamientos interiores, pisos, rampas y accesos.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Antideslizamiento e higiene
- Flexibilidad y puenteo de fisuras



CONSUMO DEL SISTEMA

3,45 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,5 kg/m²
Imprimación	IDP Thinner EP Diluyente para sistemas epoxi bicomponentes FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,25 kg/m²
Membrana	IDP Floor D40 FR Membrana de poliurea proyectada flexible con clasificación Bfl-s1 para pavimentos FICHA TÉCNICA VINCULADA	2 kg/m²
Puente De Unión	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,15 kg/m²
Acabado	IDP Aspartic 100 LV Recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual FICHA TÉCNICA VINCULADA · DOCUMENTO CONTROLADO	0,4 - 0,7 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Thinner EP**

Diluyente para sistemas epoxi bicomponentes

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP Floor D40 FR**

Membrana de poliurea proyectada flexible con clasificación Bfl-s1 para pavimentos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**4****IDP Aspartic 100 LV**

Recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual

CAPA DEL SISTEMA

Documento controlado · fuente exacta pendiente

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor PUA H 30 Park · Pavimento de poliurea con acabado poliaspártico

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de pavimento de poliurea con acabado poliaspártico mediante el sistema IDP Floor PUA H 30 Park, sistema técnico para pavimento continuo de poliurea para aparcamiento y tráfico rodado - pua h 30 park, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor PUA H 30 PARK es una opción ideal para cubrir estacionamientos interiores, pisos, rampas y accesos.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,5 kg/m².
- 2 Imprimación: aplicación de IDP Thinner EP, diluyente para sistemas epoxi bicomponentes, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,25 kg/m².
- 3 Membrana: aplicación de IDP Floor D40 FR, membrana de poliurea proyectada flexible con clasificación bfl-s1 para pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2 kg/m².
- 4 Puente De Unión: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,15 kg/m².
- 5 Acabado: aplicación de IDP Aspartic 100 LV, recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,4 - 0,7 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

3,45 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.