

IDP FLOOR PUC 30 4 MM

Sistema constructivo IDP

IDP Floor PUC 30 4 mm

Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano cemento - PUC 30 4 mm

DESCRIPCIÓN

Sistema de poliuretano cemento de 4 componentes 100% sólidos, pigmentado, para la protección de superficies y pavimentos de hormigón tales como conserveras, congelados.

APLICACIONES TÍPICAS

Cocinas industriales, zonas de uso pesado, conserveras, plantas de congelado y mataderos.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Antideslizamiento e higiene
- Resistencia química o inmersión



CONSUMO DEL SISTEMA

7,75 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Capa de contacto

IDP Crete

Mortero de poliuretano cemento autonivelante de altas resistencias

[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#)1,5 - 2 kg/m²

Capa Base

IDP Crete

Mortero de poliuretano cemento autonivelante de altas resistencias

[FICHA TÉCNICA VINCULADA](#)6 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Crete**

Mortero de poliuretano cemento autonivelante de altas resistencias

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

VER PRODUCTO**ABRIR FICHA TÉCNICA PDF**

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor PUC 30 4 mm · Poliuretano cemento de 4 mm

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliuretano cemento de 4 mm mediante el sistema IDP Floor PUC 30 4 mm, sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano cemento - puc 30 4 mm, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: Cocinas industriales, zonas de uso pesado, conserveras, plantas de congelado y mataderos.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Capa de contacto: aplicación de IDP Crete, mortero de poliuretano cemento autonivelante de altas resistencias, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1,5 - 2 kg/m².
- 2 Capa Base: aplicación de IDP Crete, mortero de poliuretano cemento autonivelante de altas resistencias, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 6 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

7,75 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.