

IDP PROOF PUA H BRIDGE

Sistema constructivo IDP

IDP Proof PUA H Bridge


Sistema técnico de impermeabilización de poliurea - PUA H Bridge

DESCRIPCIÓN

Sistema de impermeabilización líquida de tableros de puente de aplicación en caliente a base de resinas de poliurea 100% sólidos aromática sin disolventes con gran capacidad al puenteo de fisuras. ETE (evaluación técnica europea) para la impermeabilización de tableros de puente según EAD 030675- 00-0107 y ETAG 033 (certificado número 16/149).

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Proof PUA H BRIDGE es una opción ideal para la impermeabilización de tableros de puente con soporte de hormigón y metálico.



CONSUMO DEL SISTEMA

3 kg/m² total orientativo

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Flexibilidad y puenteo de fisuras
- Impermeabilización continua

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5 kg/m²
Membrana Proyectada	IDP Poliurea H-Flex Membrana de poliurea flexible proyectada en caliente FICHA TÉCNICA VINCULADA	2 kg/m²
Capa De Adherencia	IDP TP Flex Imprimación flexible para sistemas de poliuretano FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Poliurea H-Flex**

Membrana de poliurea flexible proyectada en caliente

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP TP Flex**

Imprimación flexible para sistemas de poliuretano

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Proof PUA H Bridge · Poliurea para impermeabilización de tableros de puente

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliurea para impermeabilización de tableros de puente mediante el sistema IDP Proof PUA H Bridge, sistema técnico de impermeabilización de poliurea - pua h bridge, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Proof PUA H BRIDGE es una opción ideal para la impermeabilización de tableros de puente con soporte de hormigón y metálico.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².
- 2 Membrana Proyectada: aplicación de IDP Poliurea H-Flex, membrana de poliurea flexible proyectada en caliente, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2 kg/m².
- 3 Capa De Adherencia: aplicación de IDP TP Flex, imprimación flexible para sistemas de poliuretano, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

3 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.