



IDP Polyprime Flex

Ficha técnica validada · FT-IDP-F01-012 · Revisión 28/08/2026

IDP POLYPRIME FLEX

Imprimación flexible para sistemas de poliurea

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F01 · Preparación, imprimación y regularización	Imprimación flexible	Fuente técnica validada

01 Descripción y función

IDP Polyprime Flex es una imprimación flexible para sistemas de poliurea, bicomponente, de curado rápido, en base poliurea pura al disolvente y aplicable en frío mediante rodillo o equipo airless. Está diseñada especialmente para soportes flexibles que deban renovarse con membranas líquidas, en particular sistemas proyectados en caliente.

CRITERIO DE SELECCIÓN

La idoneidad final depende del soporte, la preparación, la configuración del sistema, la exposición, las condiciones de obra y la prestación requerida. Validar siempre la solución completa antes de ejecutar.

02 Aplicaciones, ventajas y prestaciones verificadas

- Capa de adherencia sobre PVC, EPDM y telas asfálticas compatibles.
- Preparación de soportes flexibles antes de membranas líquidas.
- No indicada para poliolefinas.
- Uso industrial o profesional.

03 Aplicaciones recomendadas

- Capa de adherencia sobre PVC, EPDM y telas asfálticas compatibles.
- Preparación de soportes flexibles antes de membranas líquidas.
- No indicada para poliolefinas.
- Uso industrial o profesional.

04 Datos del producto antes de la aplicación

Propiedad	Componente A	Componente B
Identidad	Poliuretano monocomponente	Poliamina
Presentación	20 y 4 kg	2 y 0,4 kg
Contenido en sólidos	60 %	100 %
Punto de inflamación	36 °C	81 °C
Color	Amarillo claro	Amarillo claro
Densidad a 25 °C	1,0 g/cm ³	0,9 g/cm ³
Viscosidad a 25 °C	350 mPa·s	<20 mPa·s
VOC	30 %	0 %



IDP Polyprime Flex

Ficha técnica validada · FT-IDP-F01-012 · Revisión 28/08/2026

05 Mezcla y almacenamiento

Parámetro	Valor
Relación A/B en peso	A = 100; B = 10
Relación A/B en volumen	A = 100; B = 11
Densidad de la mezcla	0,95-1,00 g/cm ³
Viscosidad de la mezcla	240 mPa·s
Vida útil	60 min a 25 °C y 40 % HR para 100 g
Almacenamiento	10-30 °C
Caducidad	12 meses desde fabricación

06 Prestaciones del producto curado

Propiedad	Valor
Estado final	Membrana sólida flexible
Color	Incoloro, levemente amarillo
Dureza	75 Shore A (ISO 868)
Elongación máxima	540 %
Tracción máxima	19 MPa
Temperatura de uso	Estable hasta 80 °C
Adherencia sobre hormigón imprimado	>5 MPa

07 Requisitos del soporte

Cohesión mínima de 1,5 MPa y resistencia a compresión mínima de 25 MPa. El soporte debe estar sin presión de agua o vapor, limpio, seco y libre de zonas sin adherencia, aceites, grasas, producto curado y contaminantes. Humedad inferior al 4 % y temperatura entre 10 y 25 °C.

08 Condiciones ambientales

Temperatura del ambiente entre 10 y 30 °C. Sobre hormigón o mortero nuevo, esperar al menos 21 días. Si existe humedad, emplear una imprimación IDP adecuada.

09 Mezcla

Homogeneizar el componente A a baja velocidad durante unos 2 minutos, añadir el componente B y mezclar otros 2 minutos. Trasvasar a un recipiente limpio y comprobar que no quedan zonas sin mezclar.

10 Aplicación y consumo

Parámetro	Indicación
Método	Rodillo o equipo airless
Consumo	200-400 g/m ²
Vida útil	Ajustar la cantidad mezclada al ritmo de aplicación
Árido	Solo cuando el sistema lo contemple y la humedad ambiental no supere el 80 %



IDP Polyprime Flex

Ficha técnica validada · FT-IDP-F01-012 · Revisión 28/08/2026

11 Secado orientativo

Condiciones	Consumo	Seco al tacto
25 °C / 40 % HR	200 g/m2	35 min
10 °C / 50 % HR	200 g/m2	60 min
25 °C / 50 % HR	500 g/m2	40 min

12 Revestimiento posterior

Aplicar la membrana posterior dentro de la ventana de adherencia indicada para el sistema. Las condiciones de temperatura y humedad modifican sensiblemente el secado.

13 Limpieza

Limpiar los componentes sin curar con un limpiador IDP compatible. El producto endurecido solo puede retirarse con decapantes especiales o medios mecánicos.

14 Seguridad y medio ambiente

La fuente declara isocianatos y poliaminas. Consultar la HDS vigente, asegurar ventilación y evitar el contacto con la piel. Producto exclusivamente industrial o profesional. No se incorporan pictogramas, indicaciones H/P ni UFI sin una HDS vigente. Gestionar envases y restos mediante gestor autorizado. No mezclar residuos en volúmenes superiores a 5 litros para evitar generación peligrosa de calor.

15 Información complementaria

Datos adaptados a partir de la ficha técnica de origen con revisión de 19/08/2024. Antes de aplicar deben comprobarse la idoneidad del sistema, el soporte, las condiciones ambientales y la documentación técnica y de seguridad vigentes. Se recomiendan pruebas previas in situ. La aplicación y el uso final quedan bajo la responsabilidad del aplicador.

16 Integración con sistemas IDP

No hay una relación de sistema publicada en el registro actual. La compatibilidad debe confirmarse antes de prescribir o aplicar el producto.

17 Control de ejecución y limitaciones

Antes de la aplicación, comprobar la identificación del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicación indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua, disolventes, pigmentos o cargas salvo autorización expresa en la documentación técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL

Registrar soporte, humedad, temperatura, punto de rocío cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y observaciones de la aplicación.

18 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado. Utilizar los equipos de protección indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentación técnica trazable y deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripción definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.