



IDP DECO PIGMENT

Pigmento decorativo para resinas epoxi

FAMILIA	FUNCIÓN	DOCUMENTACIÓN
F07 · Accesorios, aditivos y mantenimiento	Pigmentación de acabados decorativos	Fuente técnica validada

01 Descripción y función

Pigmento decorativo para resinas epoxi Pigmentación de acabados decorativos

CRITERIO DE SELECCIÓN

La idoneidad final depende del soporte, la preparación, la configuración del sistema, la exposición, las condiciones de obra y la prestación requerida. Validar siempre la solución completa antes de ejecutar.

02 Aplicaciones, ventajas y prestaciones verificadas

- Consultar la HDS vigente antes de manipular el producto. No se incorporan clasificación CLP, pictogramas, indicaciones H/P ni UFI sin
- Efecto metálico en IDP Floor EP 30 Deco Metal.
- documentación de seguridad acreditada. Gestionar envases y restos
- Efecto mármol en IDP Floor EP 30 Deco Mármol.
- mediante gestor autorizado.
- Preparación de muestras de color y acabado para proyectos

03 Ficha técnica de componente función en el sistema

Pigmento decorativo para resinas epoxi Pigmentación de acabados decorativos

04 Aplicación

Pesar con precisión, incorporar al componente indicado y homogeneizar. Preparar una muestra física antes de aprobar color, veteado y dosificación para la obra.

05 Compatibilidad

Resinas y ligantes epoxi IDP expresamente incluidos en sistemas decorativos.

06 Presentación

Bote de 0,7 kg

07 Limitaciones y control

Pigmento concentrado para crear efectos decorativos metálicos o marmoleados en resinas epoxi IDP compatibles. No se declara compatibilidad universal. La reproducción en pantalla o impresa es orientativa y el tono, el veteado y la dosificación deben Esta edición reúne únicamente datos acreditados por documentación IDP validarse mediante muestra física. disponible. Los campos no declarados figuran expresamente como pendientes de confirmación. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

08 Aplicaciones recomendadas

Consultar la HDS vigente antes de manipular el producto. No se incorporan clasificación CLP, pictogramas, indicaciones H/P ni UFI sin

- Efecto metálico en IDP Floor EP 30 Deco Metal.

documentación de seguridad acreditada. Gestionar envases y restos



IDP Deco Pigment

Ficha técnica validada · FT-IDP-F07-091 · Revisión 28/08/2026

- Efecto mármol en IDP Floor EP 30 Deco Mármol.

mediante gestor autorizado.

- Preparación de muestras de color y acabado para proyectos

decorativos.

09 Documentación de origen

10 Datos acreditados

Fichas de los sistemas IDP Floor EP 30 Deco Metal y EP 30 Deco Mármol.

Dosificación efecto metálico	5-7 g por kg de resina, según la ficha del sistema
Dosificación efecto mármol	10-15 g por kg de ligante, según la ficha del sistema
Preparación documentada	Incorporar al componente B 48 h antes de la aplicación
Presentación	Bote de 0,7 kg

11 Integración con sistemas IDP

Sistema relacionado	Acceso directo
Sistema técnico para pavimento continuo epoxi para acabado decorativo - EP 30 Deco Metal	Ver sistema en IDPproductos
Sistema técnico para pavimento continuo epoxi para acabado decorativo - EP 30 Deco Mármol	Ver sistema en IDPproductos

12 Control de ejecución y limitaciones

Antes de la aplicación, comprobar la identificación del lote, el estado del soporte, las condiciones ambientales, la compatibilidad entre capas y la disponibilidad de los medios de mezcla y aplicación indicados. No modificar las proporciones ni incorporar agua, disolventes, pigmentos o cargas salvo autorización expresa en la documentación técnica vigente.

PUNTO DE CONTROL	Registrar soporte, humedad, temperatura, punto de rocío cuando proceda, consumos reales, tiempos entre capas y observaciones de la aplicación.
-------------------------	--

13 Seguridad, almacenamiento y validez documental

Producto para uso profesional. Consultar antes del uso la ficha de datos de seguridad y la etiqueta vigentes del lote suministrado. Utilizar los equipos de protección indicados y gestionar restos y envases conforme a la normativa aplicable. Esta ficha no sustituye la HDS ni incorpora clasificaciones de peligro no acreditadas. Los valores recogidos proceden de documentación técnica trazable y deben interpretarse como valores declarados o resultados obtenidos bajo las condiciones de ensayo indicadas. La prescripción definitiva corresponde al sistema completo y a las condiciones reales de la obra.